

Oczyszczacz specjalny **PCI Cotto-Wachs** do wszelkich wykładzin cotto

Zakres zastosowania

- Do wnętrz
- Do podłóg
- Do płyt cotto i terakoty, do chłonnych nieszkliwionych płyt podłogowych z glinki i piaskowca



PCI Cotto-Wachs tworzy hydrofobową warstwę, zachowuje jednak przepuszczalność powietrzną powierzchni.

Właściwości produktu

- **Produkt całkowicie naturalny** na bazie wosku pszczelego
- **Chroni i uszlachetnia** powierzchnie wrażliwe
- **Podkreśla** naturalny kolor płyt
- **Tworzy cieniutką warstwę hydrofobową**. Mimo to powierzchnia pozostaje dyfuzyjnie otwarta.
- **Szybkoschnący**



**Dane odnośnie użycia /
dane techniczne:****Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	naturalna emulsja woskowa
Gęstość	< 1,0 g/cm ³
Barwa	żółtawa
Rozpuszczalność w wodzie	produkt nierozpuszczalny
Oznaczenie zgodnie z:	
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)	UN 3295, 3 (F1)
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	Xi Podrażnia N niebezpieczny dla środowiska
<i>Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”</i>	
Trwałość składowania	min. 4 lata; przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na mróz; unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	puszka blaszana o pojemności 1 l, (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6029/2

Dane o technice stosowania

Wydajność*	1 l PCI Cotto-Wachs wystarcza na ok. 15 do 20 m ²
Czas schnięcia**	ok. 3 do 5 godzin
Czas oczekiwania na całkowite wyschnięcie	ok. 24 do 48 godzin
Odporność na temperaturę	+5 °C do +30 °C
Temperatura użycia	+ 10 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

* w zależności od chłonności podłoża

** w zależności od temperatury pokojowej

Sposób użycia

Produkt stosować w temperaturze pokojowej; ewentualne ogrzewanie podłogowe wyłączyć min. 12 godzin przed zastosowaniem produktu. Przed użyciem PCI Cotto-Wachs dobrze wymieszać.

1 PCI Cotto-Wachs nanieść cienką warstwą za pomocą pędzla zwykłego lub płaskiego i rozprowadzić niekłaczącą szmatką.

W przypadku stosowania produktu na danej po-

wierzchni po raz pierwszy powtórzyć czynność po ok. 8 godzinach.

Produkt nakładać tylko bardzo cienką warstwą. W przypadku podłóg, które były już woskowane, wystarczy ultracienka warstwa produktu.

2 Po upływie 3 do 5 godzin czasu schnięcia (w zależności od temperatury pokojowej) wypolerować nałożoną warstwę wosku za pomocą niekłaczą-

cej szmatki lub miękkiej szczotki do szorowania.

3 Powłoka woskowa jest wyschnięta po upływie 24 do 48 godzin. W tym czasie nie wchodzić na nawoskowaną powierzchnię oraz chronić ją przed jakimkolwiek zabrudzeniem. Na zakończenie należy powierzchnię wypolerować na wysoki połysk.

Należy przestrzegać następujących zasad

- Przed zastosowaniem PCI Cotto-Wachs należy zabezpieczyć wykładziny przy użyciu PCI Cotto-Imprägnierung przed wnikaniem wody, brudu oraz mediów tłustych/oleistych.
- Do oczyszczenia zasadniczego nawoskowanych powierzchni należy użyć PCI Fett- und Wachs-Entferner.
- Wstępnie fabrycznie przygotowanych płyt oraz płytek ceramicznych lub z kamionki szlachetnej wg „typu cotto” nie można pielęgnować za pomocą PCI Cotto-Wachs. W razie wątpliwości sprawdzić przed użyciem poprzez przeprowadzenie próbnego powlekania w mało widocznym miejscu.
- W celu zmniejszenia lepkości można ogrzać wosk w kąpeli wodnej do temperatury 30 - 40°C. Ułatwi to cienkowarstwowe nakładanie produktu.
- Do bieżącej pielęgnacji w zakresie wnętrza stosować PCI Cotto-Pflegemilch.
- Przechowywanie: w miejscu suchym, nienarażonym na mróz, unikać składowania w temperaturze powyżej +30°C.

■ Ceramika**Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Obrobiony kamień naturalny**Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Obiekty sanitarne i mieszkalne

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Produkt zapalny. Może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się szkodliwe zmiany w środowisku wodnym. Opary mogą wywoływać senność i odurzenie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wdychać oparów (mgły rozpryskowej). Unikać kontaktu ze skórą. Nie dopuścić do zrzutu produktu do kanalizacji; odpady i opróżnione pojemniki utylizować w bezpieczny sposób. Podczas pracy używać odpowiednich rękawic ochronnych i okularów ochronnych/ochrony twarzy. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietkę. Unikać uwolnienia produktu do środowiska naturalnego.

Zapoznać się ze szczególnymi wymogami dot. produktu/ z treścią karty bezpieczeństwa produktu.

Nie dopuścić do kontaktu dzieci z produktem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niebezpieczeństwo połknięcia i wdychania.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Wskazówki dot. ochrony środowiska i utylizacji produktu

Środki powierzchniowo czynne zawarte w składzie niniejszego produktu spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 odnośnie do detergentów. Stosowna dokumentacja dla potrzeb odpowiednich władz państw członkowskich udostępniana jest na żądanie.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 061 6366317

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12
PL 63-100 Śrem
telefon +48 61 6366300
faks +48 61 6366321
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Wydanie sierpień 2009.
Stan luty 2006.