

Oczyszczacz specjalny

# PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung

do wszelkich okładzin z kamionki szlachetnej

**Zakres zastosowania**

- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Do ścian i podłóg
- Także do stołów, blatów roboczych itd.
- Do matowej, pozostawionej w stanie pierwotnym, polerowanej na wysoki połysk, szlifowanej na gładko, profilowanej oraz wykończonej strukturalnie kamionki szlachetnej



PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung chroni przed plamami z tłuszczu, oleju lub wody.

**Właściwości produktu**

- **Chroni trwale** przed plamami z tłuszczu, oleju lub wody
- Nie wpływa w ogóle lub tylko w bardzo niewielkim stopniu na **antypoślizgowe właściwości okładziny**
- **Produkt niewidoczny po nałożeniu**, nie tworzy błony
- **Produkt hydrofobowy i odporny na powstawanie osadów wapiennych**
- **Gotowy do użycia**

**PCI**<sup>®</sup>

Dla budowlanych mistrzów

**Dane odnośnie użycia / dane techniczne:****Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	produkt zawiera silikon
Gęstość	ok. 0,770 g/cm <sup>3</sup>
Barwa	przezroczysty

Oznaczenie zgodnie z:

- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS) produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) Xn Szkodliwy dla zdrowia, zawiera izoalkany

*Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”*

Trwałość składowania	min. 4 lata; przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na mróz; unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	pojemnik blaszany o pojemności 1 l, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6026/1

**Dane o technice stosowania**

Wydajność*	PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung wystarcza na ok. 40 do 60 m <sup>2</sup>
Odporność na temperaturę	-20 °C do +40 °C
Temperatura użycia	+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

*\* W zależności od chłonności podłoża***Przygotowanie podłoża**

Podłoże musi być czyste i suche. W przypadku świeżo ułożonych posadzek usunąć resztki zaprawy za

pomocą PCI Zementschleier-Entferner sauer. W przypadku starych posadzek przeprowadzić oczyszcza-

nie wstępne za pomocą PCI Grundreiniger intensiv.

**Sposób użycia**

**1** PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung nakładać na podłoże przy użyciu wałka malarskiego lub pędzla w postaci nierozcieńczonej bardzo cienką warstwą, ale kryjąco. Ponowne nałożenie produktu metodą „mokro na mokro” zwiększa efektywność jego działania. Należy jednak unikać nadmiaru produktu, nakładać tylko tyle PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung, ile może przyjąć podłoże. Na

powierzchniach ściennych pracować od dołu do góry.

**2** Pozostawić produkt na ok. 1 godzinę do działania, a następnie zebrać niewchłonięty impregnat suchą, chłonną szmatką. W przypadku jeśli dojdzie do zaschnięcia produktu, usunąć błonę szmatką nasączoną benzyną/benzyną do czyszczenia lub PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung. Następnie usunąć reszt-

ki produktu czystą, suchą szmatką. Nie mogą pozostać żadne smugi.

**3** Czas schnięcia PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung wynosi 3 do 4 godzin; w tym czasie nie wchodzić na powierzchnię, nie dotykać jej ani też nie wystawiać na oddziaływanie wilgoci. Pełną skuteczność powłoka impregnująca osiąga po ok. 24 godzinach.

**Należy przestrzegać następujących zasad**

- Chronić powierzchnie szklane oraz wrażliwe na działanie rozpuszczalników.
- Ze względu na zwartą powierzchnię kamionki szlachetnej nakładać tylko tyle produktu, ile może przyjąć płytka.
- Nie stosować nigdy do okładzin z kamionki szlachetnej środków czyszczących tworzących powłoki lub wypełniających pory, jak np. emulsje woskowe lub mydło szare (np. środki nabłyszczające, politory itd.).
- Jako skuteczną ochronę spoin należy nakładać PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung do nasycenia na czyste, suche spoiny. W przypadku niestwardniałych, wilgotnych lub brudnych spoin może wystąpić nierównomierność lub przebarwienie.
- W celu zapewnienia ciągłej i optymalnej pielęgnacji stosować PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger.

**■ Ceramika**

**Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer  
PCI Grundreiniger intensiv  
PCI Fett- und Wachs-Entferner  
PCI Boden-Pflegereiniger  
PCI Fugen-Reiniger  
PCI Rostflecken-Entferner  
PCI Zementschleier-Entferner sauer  
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

**Środki do pielęgnacji i ochrony**

PCI Vorimprägnierung  
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung  
PCI Cotto-Imprägnierung  
PCI Cotto-Pflegemilch  
PCI Cotto-Wachs  
PCI Klinker- und Keramik-Öl

**■ Obrobiony kamień naturalny**

**Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger  
PCI Naturstein-Pflegereiniger  
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

**Środki do pielęgnacji i ochrony**

PCI Farbvertiefer  
PCI Stein-Glanzpflege  
PCI Steinsiegel  
PCI Naturstein-Imprägnierung  
PCI Naturstein-Politur

**■ Obiekty sanitarne i mieszkalne**

PCI Sanitär-Reiniger  
PCI Duschkabinen-Reiniger  
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig  
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei  
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner  
PCI Kunststoff-Reiniger  
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser  
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger  
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger  
PCI Fassaden-Reiniger  
PCI Entöler  
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

**Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa**

Produkt zawiera izoalkany.

Szkodliwy dla zdrowia: w przypadku połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc. Powtarzalny kontakt może spowodować powstanie szorstkiej lub popękanej skóry. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć natychmiast porady lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z produktem. Niebezpieczeństwo połknięcia i wdychania.

*Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.*

**Wskazówki dot. ochrony środowiska i utylizacji produktu**

Produkt zawiera rozpuszczalniki. Nie zawiera chlorowanych węglowodorów. Nie dopuścić do zrzutu produktu do kanalizacji.

**Serwis dla architektów i projektantów**

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

**BASF Polska Sp. z o.o.**  
**Dział EB/Chemia Budowlana**  
**ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem**  
**tel. 061 6366317**

**Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:**

BASF Polska Sp. z o.o.  
Dział EB/Chemia Budowlana  
ul. Wiosenna 12  
PL 63-100 Śrem  
telefon +48 61 6366300  
faks +48 61 6366321  
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Wydanie sierpień 2009.  
Stan luty 2006.