

Instrukcja techniczna

MASTERKURE® 620

WOSK PRZEWODZĄCY DO KONSERWACJI POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH
WYKOŃCZONYCH ŚRODKIEM MASTERTOP 201.

Opis materiału

MASTERKURE 620 jest to przewodzący prąd wosk do polerowania, zabezpieczania i konserwacji posadzek betonowych wykończonych środkiem powłoką przeciwiskrową MASTERTOP 201. Czyszczenie posadzki staje się proste i ekonomiczne, gdyż MASTERKURE 620 uszczelnia powierzchnię, tworząc na niej warstwę wosku, która jest odporna na zużycie, wodę i plamienie.

Pakowanie, przechowywanie i okres przydatności do użytku

MASTERKURE 620 pakowany jest w 20 litrowe kanistry lub 210 litrowe beczki.

Jeżeli jest przechowywany w chłodnych, suchych warunkach w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach i zabezpieczony przed mrozem, wosk MASTERKURE 620 posiada 12 miesięczny okres przydatności do użytku.

Dane wyrobu

Wygląd	płynna pasta
Barwa	czarna
Gęstość w temp. 20°C	0,840 kg/litr
Zawartość ciał stałych	27%
Rozpuszczalny	w rozpuszczalnikach
Przewodność	< 75 000 Ω
Toksyczność	nie toksyczny

Pola zastosowań

MASTERKURE 620 jest to wosk specjalnie zaprojektowany do pokrywania posadzek w strefach niebezpiecznych dla ułatwienia czyszczenia powierzchni posadzek wykończonych środkiem MASTERTOP 201 z proszków, pyłów i cieczy w celu redukcji zagrożeń. MASTERKURE 620 wypełnia i zasklepia pory odporną na wodę i plamienie błonką antypoślizgową, dzięki której powierzchnie posadzek są czyste i łatwe w utrzymaniu. Chociaż MASTERKURE 620 zawiera pewne związki antypoślizgowe, po zastosowaniu środka MASTERKURE 620 posadzka staje się bardziej śliska niż przed jego zastosowaniem. Należy wziąć to pod uwagę zanim zastosuje się ten wyrób w niektórych obszarach. Posadzki przemysłowe wymagają odpowiedniej konserwacji, dlatego też zaleca się odnowienie warstwy MASTERKURE 620 w ciągu następujących lat, zwłaszcza w przypadku, gdy posadzka jest regularnie czyszczona na mokro.

Wydajność

Od 10 do 15 m² z litra.

Czyszczenie sprzętu

Do czyszczenia narzędzi należy używać rozpuszczalników ksylenowych, toluenowych lub podobnych rozpuszczalników aromatycznych. Podjąć odpowiednie działania ochronne. Narzędzi nasączonych rozpuszczalnikami nie należy czyścić sprężonym powietrzem.

Zaleca się...

Wosk MASTERKURE 620 zaleca się stosować tylko jako masę do woskowania i uszczelniania na przeciwiskrowych i rozpraszających ładunki elektrostatyczne powłokach posadzek betonowych, takich jak MASTERTOP 201.

Nie zaleca się...

Firma BASF Polska Sp. z o.o., Dział EB/Chemia Budowlana nie zaleca użytkowania wyrobu w jakichkolwiek innych celach, ani nie przyjmuje za takie użytkowanie żadnej odpowiedzialności. Wosku MASTERKURE 620 nie należy stosować na nieprzewodzących materiałach utwardzających.

Sposób użycia

Z uwagi na olbrzymie znaczenie właściwej konserwacji odpornych na iskrzenie i rozpraszających ładunki elektrostatyczne posadzek betonowych, należy skrupulatnie przestrzegać poniższych instrukcji:

Przed nałożeniem wosku MASTERKURE 620, należy oczyścić powierzchnię wszelkich wolnych zabrudzeń, drobnych zanieczyszczeń mechanicznych oraz wszelkich materiałów, które mogłyby wyrzeć negatywny wpływ na jego właściwości przewodzące lub spowodować powstawanie iskier na skutek tarcia. Powierzchnia przeznaczona do woskowania powinna być wilgotna, lecz bez kałuż czy kropeł wody.

W celu utrzymania jego jednorodnej konsystencji roztworu środka MASTERKURE 620, należy go od czasu do czasu zamieszać.

Miękką szczotką lub moherowym wałkiem o krótkim włosiu nałożyć cienką, równą warstwę wosku. Unikać zakładek, gdyż powstaną wówczas trudne do usunięcia smugi. Konieczne jest położenie tylko jednej warstwy.

Kiedy warstwa wosku całkowicie wyschnie, należy ją wypolerować ręcznie lub maszynowo przy użyciu szczotek o sztywnym włosiu.

Duże powierzchnie posadzek zaleca się polerować polerką maszynową 70 kg lub cięższą, upewniwszy się, że maszyna ta może bezpiecznie pracować w już eksploatowanych strefach niebezpiecznych.

Zagadnienia BHP

MASTERKURE 620 zawiera rozpuszczalniki. Należy nosić odzież ochronną. Produkt łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł zapłonu oraz otwartego ognia.

Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach oraz stosować maski zapobiegające przedostaniu się wyrobku do układu oddechowego. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od dzieci.

Na żądanie dostępna jest karta danych bezpieczeństwa materiału dla tego wyrobu.

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są różnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan październik 2006. Wydanie sierpień 2009.