



System do zastosowań na powierzchniach parkingowych wewnętrznych i zewnętrznych narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, promieni UV oraz długotrwałe oddziaływania soli odłodziennych, olejów silnikowych, smarów i związków chemicznych zgodnie z kartą odporności chemicznej.

Zapewnia szczelność budynków i budowli.

Kompensuje w swej grubości pracę podłoża betonowego (przesklepia rysy podłoża) od obciążeń statycznych i dynamicznych zgodnie z ZTV-SIB-OS-F - wewnątrz i na zewnątrz.

		Zużycie
■ Grunt	MASTERTOP 677 Z EP dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa lub MASTERTOP 601* EP dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa	0,3 - 0,5 kg/m²
	Zasyp kwarcowy ogniowo suszony, kalibrowany piasek kwarcowy frakcji 0,3-0,8 mm	0,8 - 1,0 kg/m²
Opcja - warstwa wyrównawcza	MASTERTOP 677 Z lub MASTERTOP 601* mieszany z piaskiem kwarcowym frakcji 0,1 - 0,3 mm w proporcji 1 : 0,5 wagowo	0,6 - 1,0 kg/m² łącznie z piaskiem
■ Zasyp kwarcowy	ogniowo suszony, kalibrowany piasek kwarcowy frakcji 0,3-0,8 mm	2,0 - 3,0 kg/m²
Membrana - warstwa główna	CONIPUR M 868 F PU dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa do aplikacji ręcznej mieszany z piaskiem kwarcowym frakcji 0,3-0,8 mm w proporcji 1 : 0,4 wagowo	3,5 - 4,0 kg/m^{2**}
■ Zasyp kwarcowy	ogniowo suszony, kalibrowany piasek kwarcowy frakcji 0,3-0,8 mm	3,0 - 5,0 kg/m²
■ Warstwa zamykająca	CONIPUR TC 458 - parkingi zewnętrzne PU jednoskładnikowy, pigmentowany odporny na oddziaływanie UV i warunków atmosferycznych lub MASTERTOP TC 472 - parkingi wewnętrzne EP uelastyczniony, dwuskładnikowy, pigmentowany, bezrozpuszczalnikowy	0,5 - 0,8 kg/m²
Całkowita grubość systemu		4,5 - 5 mm

* alternatywny materiał gruntujący podłożę betonowe

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Stan sierpień 2006. Wydanie sierpień 2009.